

SUTEX SUSTAINABLE TEXTILES	FICHA TÉCNICA TECHNICAL SPEC SHEET		Código: F-PR-DI-001
			Versión: 5
			F. Aprobación: 14/04/2025
			F. Creación: 11/07/2024
FECHA DE ACTUALIZACIÓN / UPDATE DATE	17/06/2025	PAIS DE ORIGEN / COUNTRY OF ORIGIN	COLOMBIA
PRODUCTO / PRODUCT	COMPOSICIÓN / COMPOSITION		PFD 6004100000
CANOA ECO	81% POLIESTER DTY RS ECOTECH 19% LYCRA		
	81% POLYESTER DTY RS ECOTECH 19% LYCRA		
USOS / USES :	PRENDAS DE BAÑO Y DEPORTIVAS / WIMWEAR AND ACTIVEWEAR		
INFORMACIÓN TÉCNICA / TECHNICAL INFORMATION			
Versión de la FT		Especificaciones / Specification	
Punto / Knit		Unicolor	Digital Print
Ancho / Width, cm NTC 228-2011		Físico / Phisic +/- 3 %	155
		Util / Useful	151
Peso / Weight, g/m2 ASTM D 3776-2009		+/- 3 %	225
Cambio dimensional / Shrinkage (%) AATCC 135-2004 / IN504-15		Longitud / Lenght Transversal / Trans	max -4,0 max -4,0
Elongacion / Elongation		Ancho / Width	120 ± 20
		Longitud / Lenght	125 ± 20
Pilling / Pilling (Photographic) NTC 2051-2 / 2003		4--5	4--5
INSTRUCCIONES DE CUIDADO / CARE LABELLING CODES			
 Lavar a mano a temperatura baja (30°C - 40°C)  No usar blanqueador ni detergentes fuertes  No retorcer ni frotar  No secar en secadora  Planchar por el revés a temperatura baja (máximo 110°C)  Hand wash at low temperature (86°F - 104°F)  Do not use bleach or strong detergents  Do not twist or wring  Do not tumble dry  Iron inside-out at low temperature (maximum 230°F)			
Recomendaciones especiales		Special recommendations	
•Tendido máximo en 30 capas. •Extender los rollos del mismo lote y los tonos secuenciados para evitar diferencia de tono en la producción. •Realiza prueba de encogimiento antes de cortar. •Reposar mínimo 24 horas en mesa. •No mezclar lotes al momento de cortar. •Engamar los rollos antes de cortar para evitar problema de tono en la prenda. •Evitar jalones y tensiones al extender las capas de tela.		•Maximum laying in cutting 30 layers. •Spread rolls from the same batch and sequenced shades to avoid shade difference in production. •Perform shrink test before cutting. •Rest for at least 24 hours on the table. •Do not mix batches when cutting. •Seam the rolls before cutting to avoid color problems in the garment. •Avoid pulling and tension when spreading the layers of fabric.	
POLÍTICAS DE DEVOLUCIÓN		RETURN POLICY	
•NO se reciben rollos cortados. •NO se reciben rollos sin tiquete original. •NO se reciben rollos en talegos. •Metros de tolerancia por rollo +/- 2% en tela de punto. •Tolerancia en composición de 3%		•Cut rolls are NOT received. •Rolls are NOT received without original receipt. •Rolls are NOT received in bags. •Meters of tolerance per roll +/- 2% in knitted fabric •Composition tolerance of 3%	
ATRIBUTOS / ATTRIBUTES		CERTIFICACIONES / CERTIFICATIONS	
 UPF 50+		REPREVE 	